

Lægning og behandling af cementfliser

Cementfliser er et håndlavet produkt, der vil patinere over tid med den rette imprægnering og vedligeholdelse. Fliserne indeholder ofte restfugt fra produktionen når de pakkes ud, hvilket ses som mørkere områder på flisen. Fliserne kan også være støvede og have lidt småridser; det er helt normalt.

Lægning

- Bland fliser fra forskellige kasser, for at udligne de naturlige nuanceforskelle mellem fliserne.
- Påfør fliseklæb på både underlag og flise med 10 mm tandspartel over hele flisens areal.
- Placer og juster flisen med hænderne – brug ikke hammer. Rengør fliserne grundigt med rent vand under lægning og beskyt de lagte fliser. Vigtigt: Uimprægnerede cementfliser er sarte over for snavs.
- Fliserne skæres lettest og pænast med en vådskærer. Alternativt med en vinkelsliber.

Fugning

- **Brug aldrig fugemasse med farvepigment der varierer meget fra flisens farvetone**, da den vil risikere at lave fugeslør på fliserne. Ved flerfarvede mønstre anbefales det at bruge en lys grå fugesøm som fx Lip Manhattan.
- Inden fugning afrenses fliserne med rent vand. Cementfliser kan have naturlige udtræk af kalke og salte på overfladen, der giver dem deres særlige "limewashed" udseende. Ønskes en mere "ren" overflade kan der afrenses med Fila PS87 før imprægnering, enten med grov køkkensvamp eller sandpapir korn 400.
- **Imprægner en gang efter afrensning og inden fugning med Fila MP90 EcoPlus - se nedenfor.**
- Normalt lægges fliserne med knasfuge – helt tæt. Ved gulvvarme skal der være minimum 2 mm fugesøm.
- Fug mindre områder af gangen på 1 m², og aftør overskydende fugemasse kort efter med rent vand for at undgå fugeslør.

Imprægnering

- **Inden imprægnering er det vigtigt at fliserne er helt tørre, rengjorte og støvfrie.** Rengør med mikrofiberklud og/eller køkkensvamp og vådslip evt. med sandpapir korn 400 hvis der er pletter der skal fjernes. Brug evt. også Fila PS87 Pletfjerner.
- Der imprægneres først 2 gange med Fila MP90 EcoPlus (en af gangene inden fugning). Påfør fliserne rigeligt med imprægnering da de er stærkt sugende, og massér efter 5-10 min den overskydende imprægnering ned i flisen. Der må ikke være "sør" der tørrer op på flisen.
- Der afsluttes med 2 behandlinger med Fila Matt voks.
- For ekstra robust imprægnering og i vådzone behandles 3 gange med både Fila MP90 EcoPlus og Fila Matt voks.

Pleje og rengøring

- Brug aldrig syreholdige rengøringsmidler som fx Ajax. Brug kun ph-neutrale naturlige sæber. Vi anbefaler Fila Cleaner.
- Til fjernelse af pletter, kalk, etc., bruges Fila PS87 i forholdet 1 del Fila PS87 og 5 dele vand. Lad det virke 3-4 min, og skrub derefter grundigt med skuresvamp. Aftør med rent vand. Efter pletfjernelse genvokses de områder hvor der er pletfjernet med 2 gange voks.
- Hvis gulvet er voksbehandlet tilsættes en hætte voks til sæbevandet ved hver anden vask for at vedligeholde voksoverfladen.